# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開実用新案公報 (U)

FI

(11)実用新案出願公開番号

## 実開平7-8804

(43)公開日 平成7年(1995)2月7日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号

G 0 2 B 5/02

B 9224-2K

C 9224-2K

G 0 2 F 1/1335

530

7408-2K

請求項の数7 (全3頁) 審査請求 有

(21)出願番号

実験平5-35320

(22)出顧日

平成5年(1993)6月29日

(71) 出願人 000165088

度和商工株式会社

大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目2番5

(72)考案者 渡辺 伸一郎

千葉県船橋市海神2-2-15


(74)代理人 弁理士 角田 嘉宏

#### (54) 【考案の名称】 光拡散シート材

#### (57)【要約】

【目的】 液晶表示ディスプレイにおける導光板を経て 導入された光の損失を抑え、かつ均一に拡散させるのに 好適な光拡散シート材を提供する。

【構成】 透明性を有する物質から構成され、一方の面 にエンボス3が凸設された基材シート4、および基材シ ート4の他方の面に塗設されたバインダーとピーズ6、 7の混合物からなる拡散層5から構成された光拡散シー 卜材1。



١.

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 透明性を有する物質から構成された基材 シート、および前記基材シートを経て導入された光を拡 散させるための前配基材シートの他方の面に塗設された 拡散層から構成された光拡散シート材であって、

1

前記基材シートの一方の面にエンボスが設けられてお り、および前記拡散層が、バインダーと透明ビーズおよ び/または着色ビーズの混合物から構成されていること を特徴とする。

【請求項2】 前配拡散層にて用いられる透明ビーズお 10 例を示す図である。 よび/または着色ビーズが、様々な粒度のビーズから構 成されている請求項1に記載の光拡散シート材。

【請求項3】 前記拡散層にて用いられる透明ビーズお よび/または着色ビーズが、前記パインダーに埋設され たビーズと、前記バインダーに部分的に埋設されたビー ズから構成されている請求項1もしくは2に記載の光拡 散シート材。

前記エンポスが、髙さ方向の断面が半円 【請求項4】 状に形成されたエンボスである請求項1から3のいずれ かに記載の光拡散シート材。

前記エンボスの直径が、1~10,000 μ回 【請求項5】 である請求項4に記載の光拡散シート材。

【請求項6】 前配エンボスが、高さ方向の断面が半楕 円状に形成されたエンボスである請求項1から3のいず れかに記載の光拡散シート材。

前記エンボスが、長軸方向長さ2~10,0 【請求項7】 00μm、短軸方向長さ1~9,000μm、および高さ1~ 2,500μm である請求項6に記載の光拡散シート材。

【図面の簡単な説明】

【図1】本考案の一実施例を示す一部断面図である。

【図2】従来の一実施例を示す一部断面図である。

【図3】基材シートの一部底面図である。

【図4】(a) および(b) は、本考案のエンボスの一実施

【図5】(a)、(b) および(c) は、本考案のエンボスの 他の実施例を示す図である。

【図6】従来の光拡散シート材の使用態様を示す図であ る。、

【符号の説明】

1…光拡散シート材

2…導光板

3…エンポス

4 …基材シート

20 5…拡散層

6…透明ピーズ


7…着色ビーズ


11…光源

【図1】


[図2]


[図3]
















【図4】














## 【考案の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本考案は、光源から導光板を経て導かれた光線を均一に拡散させるための光拡散シート材に関し、特に、液晶表示ディスプレイにおける、光源 (ライト) から 導かれた光を均一に拡散させるのに好適な光拡散シート材に関する。

[0002]

【従来の技術および考案が解決しようとする課題】

従来の液晶表示ディスプレイ装置21においては、図6に示したように、液晶パネルの裏側に配設された蛍光管(バックライト)22より照射された光線が、導光板23を経て、集光板24により均一に拡散通過され、集光板24の上方に配置された液晶表示素子25に導かれる構成になっている。

[0003]

そして、この種の従来の液晶デバイスディスプレイ用の光拡散シート材12(図2参照)としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)等の透明プラスチックシート13、シート13の導光板23側に、導光板とのスティッキングを防止するために、シリカ粒子を含んだマット材14、および液晶表示素子側にバインダーとビーズの混合物から構成された拡散層15を貼着・塗設したものが使用されていた。

[0004]

しかしながら、上記従来の光拡散シート材12の構成によると、マット材14に含まれるシリカ粒子との接触時の光の損失(ロス)が大きいため、輝度不足が否めなかった。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本考案は、上記した従来技術が抱えていた問題点に鑑みて考案されたものであり、その要旨とするところは、一方の面にエンボスを設け、かつ透明性を有する物質から構成された基材シート、および前記基材シートの一方の面に塗設されたパインダーとピーズの混合物から構成された拡散層から構成された光拡散シート材である。

[0006]

そして、本考案に用いる基材シートとしては、透明ガラス、アクリル樹脂、ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET) 樹脂、無機透明物質などの透明質のものであれば使用可能であり、また、シート厚みは特に限定されるものではないが、加工の難易性、ハンドリング性、用途に応じた弾性、耐久性等を考慮して、10~ 500 μ 配 程度が好ましい。

[0007]

また、ビーズとしては、透明ガラス、無機透明物質、有機透明物質、透明ブラスチック樹脂(例えば、アクリル、ウレタン、塩化ビニール)、着色プラスチック樹脂(二酸化チタン含有アクリルビーズ)などが、使用可能である。 なお、ビーズの粒径は、特に限定されるものではないが、光拡散効果を考慮して、1~50μm 程度が好ましい。

[0008]

次に、透明ビーズと着色ビーズを混合して使用する場合、透明ビーズとしては、アクリル樹脂ビーズ、ガラスビーズ等が使用でき、この場合両者の混合比は、 光拡散効果を考慮して、99:1~1:99(重量比)が好ましい。

[0009]

また、ビーズは、好ましくは、粒度の異なるビーズを混在させて用いる。 さらに、ビーズの配置態様としては、光拡散効果などを考慮すれば、バインダーに埋設されたビーズとバインダーに部分的に埋設されたビーズを混在させて用いること、ならびに、ビーズを基材シート表面に分散あるいは基材シート表面をほぼ被うように分布させる態様が好ましい。

[0010]

さらに、バインダーとしては、透明プラスチック樹脂(例えば、アクリル樹脂 あるいはウレタン樹脂)が、本考案において使用できる。

[0011]

さらに、光拡散層の厚みは特に限定されるものではないが、基材シートへの塗 設の難易性、強度、および光拡散効果などを考慮して、 5 ~50 μ m 程度が好まし い。 [0012]

一方、基材シート表面に設けられるエンボスの施工態様としては、図3に示したような、多数の断面半円状エンボス3、3、……を整然と配置させて形成する態様をはじめ、所望の光拡散効果などを考慮して、エンボスの集合状態の疎密を変更したり、異なる大きさのエンボスを任意に組み合わせて配置したり、あるいは、同様の大きさのエンボスを単に雑然とした配置にすることも可能である。

[0013]

また、エンボスの形状としては、図4(a) および(b) に示したような凸形状であって、断面半円状あるいは半稽円状のものが適用可能であり、断面半円状エンボスの場合、直径(D) 1~10,000μm 程度が、また断面半楕円状エンボスの場合、その長軸方向長さ(A) が2~10,000μm、短軸方向長さ(B) が1~ 9,000μm、高さ(C) が1~ 2,500μm であるのが、光拡散効果を考慮すれば好ましい。なお、前記断面半円状エンボスの別態様として、断面の輪郭形態が、円弧の一部に相当するようにエンボスを形成できることは勿論である。

[0014]

これら以外のエンボス形状としては、例えば、図 5 (a) に示したような、円柱を縦方向に半割して得られる形状のエンボス 3b、図 5 (b) に示したような、瓢箪を縦方向に半割して得られる形状のエンボス 3c、あるいは、断面半楕円状のもとしては、図 5 (c) に示したような、いわゆるカマボコ型のエンボス 3dなどがあり、要するに、高さ方向の断面が半円形状あるいは半楕円形状のものであれば適用可能である。 さらに、これら形状のエンボスと異なる形状のエンボスであっても、要するに、光拡散シート材の光拡散効果を向上できるものであれば、本考案のシート材に適用可能である。

[0015]

なお、基材シート表面へのエンボス施工方法としては、(1) プラスチックフィルムなどを加熱して、エンボス模様を彫刻したエンボシングロールとゴム被覆したロールとの間を通し、模様付けした後に冷却して巻き取る、いわゆる「熱プレス法」、および(2) エンボス模様を彫刻した型板をプラスチックフィルムに押し付け、同時に型板とプラスチックフィルムとの間を真空にし、プラスチックフィ

ルムを型板に密着させて成形する、いわゆる「真空成形法」がある。

[0016]

さらに、本考案の光拡散シート材の製造方法の構成は、まず、上述した方法によってエンボス施工された基材シートに、所定の組成を有するバインダー/ビーズ塗工液を、基材シート表面に周知のロールコート方式によって拡散層を形成させるものである。

[0017]

【実施例】

以下、本考案の実施例を添付した図面を参照しつつ説明する。

[0018]

本考案の構成により、図1にあるように、光源11から発生した光線は、導光板2を透過し、基材シート4に設けられたエンボス3内にて反射・透過の繰り返しを経て拡散層5内に配置された透明ビーズ6および/または着色ビーズ7との接触・屈折・反射を幾度となく繰り返した末に、拡散層5を通過する。 これにより、光拡散シート材1の拡散層5を通過した光の拡散の程度は均質なものとなり、この均質な拡散光がディスプレイ部に供給されるため、輝度が改善された表示が得られるのである。 また、透明ビーズ6をさらに拡散層5内に配置することにより、光の拡散の程度を加減することができるのみならず、透明ビーズ6と着色ビーズ7の混合比を調整することで輝度の加減も可能とし、用途に応じた対応を可能にすると共に、エンボス3により導光板2とシート材1との接触・密着が解消できるのである。

[0019]

#### 実施例1

直径 500μェ の半球状エンボス模様を鋳物型に彫刻した。

[0020]

基材シートとして、 100μ m の厚さのポリエチレンテレフタレート (PET)シート (「PET T-100」、ダイヤホイル株式会社製)を、上記鋳物型にクランプし、加熱・軟化させた後、型とシートの間隙を真空にし、シートを型に密着して成形した。 これを冷却した後、真空をきって成形品を取り出し、ポリエチレンテレ

フタレート基材シートの一方の面に半球状エンボスを得た。 さらに、基材シートの他方の面に周知のロールコート方式で、バインダー層厚みが20~25 μ B となるように、下記表1に示した組成を有する塗工液を塗布した。

[0021]

【表1】

ア ク リ ル 樹 脂 100重量 透明アクリルビーズ(粒径:10 μ m) 50重量 イ ソ シ ア ナ ー ト 5 重量

[0022]

そして、本実施例のシート材を、全光線透過率およびヘイズ特性に関して、それぞれ JIS K 7105 の A 法、および JIS K 7105 の方法に準拠して試験を行った。 その試験結果を下記表 2 に示した。

[0023]

【表2】

全光線透過率	90%
ヘイズ	89%

[0024]

そして、本実施例で得られたシート材を、液晶ディスプレイにおける拡散シートとして使用したところ、拡散シート材と導光板との接触・密着は生じなかった。 また、液晶面の輝度を輝度計 (色彩輝度計 BM-7、株式会社 TOPCON 社製)を用いて測定したところ 1300cd/cm<sup>3</sup> であり、従来のシート材の輝度と比較して約30%の輝度改善が認められた。

[0025]

### 実施例2

実施例1と同様に、一方の面にエンボスが形成されたポリエチレンテレフタレートシートの他方の面に周知のロールコート方式で、バインダー層厚みが30μα となるように、下記表3に示した組成を有する塗工液を塗布した。 [0026]

【表3】

ア ク リ ル 樹 脂 100重量部 二酸化チタン含有アクリルビーズ(粒径:8 μ m) 10重量部 透 明 ア ク リ ル ビーズ(粒径:10 μ m) 30重量部 イ ソ シ ア ナ ー ト 5 重量部

[0027]

そして、本実施例によるシート材を、全光線透過率およびヘイズ特性に関して、実施例1と同様、それぞれ JIS K 7105 のA法、および JIS K 7105 の方法に準拠して試験を行った。 その試験結果を下記表4に示した。

[0028]

【表 4 】

全光線透過率	88%
ヘイズ	90%

[0029]

そして、本実施例で得られたシート材を、液晶ディスプレイにおける拡散シートとして使用したところ、拡散シート材と導光板との接触・密着は生じなかった。 また、液晶面の輝度を輝度計 (色彩輝度計 BM-7、株式会社 TOPCON 社製)を用いて測定したところ 1250cd/cm<sup>3</sup> であり、実施例1のシート材と同様、従来のシート材の輝度と比較して約30%の輝度改善が認められた。

[0030]

【考案の効果】

本考案の光拡散シート材によると、液晶ディスプレイにおける光拡散板の用途において、従来のマット材の使用を省け、また光拡散シート材と導光板は接触・密着せず、かつ、導光板とシート材との境での光の伝播が最小限の光のロスで以て行われるため、液晶面の輝度も改善でき、さらには均質な拡散光をディスプレイ部に供給でき、ディスプレイの表示美観を好ましいものにするなどの種々の効果を奏するのである。